Plus d'infos :
03 27 20 18 58
www.gants-epi.com

TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE

	Nitrile
Acétaldéhyde	Bonne
Acétate d'amyle	Déconseillé
Acétate d'éthyle	Moyenne
Acétate de butyle	Déconseillé
Acétate de propyle	Moyenne
Acétone	Déconseillé
Acide acétique	Bonne
Acide chlorhydrique	Bonne
Acide chromique 50 %	Moyenne
Acide citrique 10 %	Excellente
Acide fluorhydrique 48 %	Bonne
Acide formique	Excellente
Acide lactique 85 %	Excellente
Acide laurique 36 %	Excellente
Acide linoléique	Bonne
Acide maléique	Excellente
Acide nitrique	Moyenne
Acide oléique	Excellente
Acide oxalique	Excellente
Acide palmitique	Excellente
Acide perchlorique 60 %	Bonne
Acide phosphorique	Excellente
Acide sulfurique	Bonne
Acide tannique 65 %	Excellente
Alcool butylique	Excellente
Alcool éthylique (Ethanol)	Excellente
Alcool isopropylique	Excellente
Alcool méthylique (Méthanol)	Excellente
Alcool octylique (Octanol)	Excellente
Alcool propylique	Excellente
Alcool propylique (ISO)	Excellente
Aniline	Déconseillé

	Nitrile
Benzaldéhyde	Bonne
Benzène	Déconseillé
Bromure de méthyle	Moyenne
Cétones	Déconseillé
Chlorobenzène	Déconseillé
Chloroforme	Déconseillé
Chloronaphtalène	Déconseillé
Chlorure de méthyle	Déconseillé
Cyclohexanol	Excellente
Dichlorure d'éthylène	Déconseillé
Diisobutylcétone (DIBC)	Déconseillé
Diisocyanate de toluène	Moyenne
Diluant à laque	Déconseillé
Diméthylformamide	Bonne
Dioxane	Bonne
Distillats de pétrole (Naphta)	Excellente
Disulfure de carbone	Moyenne
Essence au plomb	Excellente
Essence sans plomb	Excellente
Ether éthylique	Bonne
Ethylène glycol	Excellente
Formaldéhyde	Excellente
Furfural	Déconseillé
Gaz réfrigérant R123	Bonne
Gaz réfrigérant R407C	Bonne
Gaz réfrigérant R410A	Bonne
Gazole	Excellente
Glycérine	Excellente
Hexane	Bonne
Huile de bois de Chine	Excellente
Huile de lin	Excellente
Huile de ricin	Excellente

	Nitrile
Hydroquinone	Moyenne
Hydroxyde d'ammonium	Excellente
Hydroxyde de potassium	Excellente
Hydroxyde de sodium	Excellente
Isooctane	Excellente
Kérosène	Excellente
Méthacrylate de méthyle	Moyenne
Méthylamine	Bonne
Méthyléthylcétone (MEC)	Déconseillé
Méthylisobutylcétone (MIBC)	Déconseillé
Monoéthanolamine	Excellent
Morpholine	Bonne
Naphtalène	Bonne
Naphtas aliphatiques	Excellente
Naphtas aromatiques	Bonne
Nitrométhane 95,5 %	Moyenne
Nitropropane 95,5 %	Moyenne
Perchloroéthylène	Bonne
Peroxyde d'hydrogène 30 %	Bonne
Phénol	Moyenne
Phtalate de dibutyle	Bonne
Phtalate de dioctyle	Excellente
Résines époxy dures	Excellente
Styrène	Moyenne
Styrène 100 %	Moyenne
Térébenthine	Excellente
Tétrachlorure de carbone	Bonne
Tétrahydrofurane	Moyenne
Toluène	Moyenne
Trichloréthylène	Bonne
Triéthanolamine	Excellente
Xylène	Moyenne

Le tableau ci-dessus est présenté à titre indicatif. Il a été conçu pour guider et informer les professionnels qualifiés chargés d'assurer un environnement de travail sûr. Dans la mesure où les conditions et les circonstances dans lesquelles nos produits sont utilisés ne nous sont pas connues et échappent à notre contrôle, et dans la mesure où il est impossible de tester la perméabilité des produits dans tous les environnements de travail pour l'ensemble des solutions et produits chimiques, ces recommandations sont données uniquement à titre consultatif. Un examen approfondi de l'acheteur doit prédéterminer l'efficacité optimale de l'utilisation d'un produit dans n'importe quel environnement. Les informations contenues dans le présent guide sont susceptibles d'être révisées à mesure que les essais pratiques nous permettent d'affiner nos connaissances et d'élargir notre expérience dans diverses conditions d'utilisation. Les données d'essai contenues dans ce guide mettent en évidence les résultats obtenus par les laboratoires pour ce qui concerne la matière première du gant, mais pas nécessairement du gant dans son intégralité. Avant de consulter le présent guide, il est impératif de s'assurer que le gant en question est adapté à l'usage prévu et répond à toutes les normes d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent.

Ni ce guide, ni aucune autre information contenue dans ce guide, apportée par ou au nom de BlackMambaGloves.com ou ses distributeurs, ne doit être mal interprété et considéré comme une garantie de qualité marchande. De même, aucun produit présenté sur le site BlackMambaGloves.com n'est considéré comme approprié pour un usage spécifique. BlackMambaGloves ne peut être tenu responsable de l'utilisation correcte ou de l'efficacité d'un produit - choisi par l'utilisateur final - destiné à une utilisation spécifique.